

FICHA TÉCNICA - IPÉ

LÍNEA

DECK NATURAL

NOMBRE COMÚN

LAPACHO

NOMBRE CIENTÍFICO

TABEBUIA SERRATIFOLIA

ORÍGEN

MÉXICO, AMÉRICA CENTRAL Y AMÉRICA DEL SUR

MATERIAL

MADERA

ANCHO

14 CM

ESPESOR

1.9 CM

LARGOS

DE 1.22 ML A 3.05 ML

CAJA

A GRANEL

INSTALACIÓN

ATORNILLADO SOBRE BASTIDOR

COLOR

CAFÉ OLIVA CLARO A OSCURO

TEXTURA

FINA A MEDIANA

BRILLO

LUSTRE MEDIANO

DENSIDAD BÁSICA

920 KG/M3 ALTA

USO

RESIDENCIAL Y COMERCIAL



FICHA TÉCNICA - IPÉ

CARACTERÍSTICAS

DURAMEN DE COLOR CAFÉ OLIVA CLARO A OSCURO, FRECUENTEMENTE CON VETAS DE COLOR OSCURO; CON VETEADO SUAVE A ACENTUADO. LÍMITES DE ANILLOS DE CRECIMIENTO GENERALMENTE NO MARCADOS.

TRABAJABILIDAD

MADERA MUY PESADA, DURA Y FUERTE; MODERADAMENTE DIFÍCIL DE ASERRAR Y DE BUEN COMPORTAMIENTO AL SER TRABAJADA CON HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS. EL CEPILLADO PUEDE OCASIONAR SUPERFICIES ÁSPERAS.

SECADO

MADERA MODERADAMENTE DIFÍCIL DE SECAR AL AIRE LIBRE Y TÉCNICAMENTE; PUEDE PRESENTAR LIGERAS DEFORMACIONES, RAJADURAS EN LOS EXTREMOS Y AGRIETAMIENTOS SUPERFICIALES.

DURABILIDAD NATURAL

MADERA MUY RESISTENTE AL ATAQUE DE HONGOS Y DE TERMITAS.

USOS

LA MADERA PUEDE SER USADA PARA CONSTRUCCIONES EXTERIORES PESADAS, CARROCERÍAS, CONSTRUCCIÓN NAVAL (NO EN AGUA SALADA), PISOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS.

